# Cecile-1 № ※染色不可



セシール1はTOP染めの為、ドライクリーニング・ホットプレスに対する堅牢度はJISL試験方法で優秀である事が認められています。 耐熱性に対しても乾熱試験器により処理温度240℃、処理時間15秒、プレス圧1190g/cm²でテストした結果、変色・変質等の変化は 一切認められません。又、厚生省令第34号規制によるホルムアルデヒド検出測定(日本紡績検査協会 試験番号6385)の結果、 ホルムアルデヒド含有量が10PPM以下、吸光度A-A。=0.05以下でありますので乳幼児用に使用いただいても問題はありません。

金型を一新し、品質を安定させました。 在庫が無くなった商品より新金型を使用し生産しております。新旧を区別する為に箱を変えておりますが、 形にブレはありませんので共通でご使用頂けます。

#### **COLOR SAMPLE**



# **COLOR SAMPLE**





### 

## **COLOR SAMPLE**

